

PRODUCTO Nº.: 1516

PRIMER 1833

IMPRIMACIÓN CONSOLIDANTE Y SELLADORA PARA SELLANTES DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN:

Imprimación consolidante, penetrante y selladora de superficies porosas, para utilizar con nuestros selladores de poliuretano **SATECMAELASTIC PM 33 y SATECMAELASTIC P-400**. Su empleo permite mejorar la adherencia sobre la mayoría de materiales como hormigón, mármol, piedra artificial y natural, granito, mortero, etc.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Como imprimación consolidante y selladora para superficies porosas minerales en las que pueden presentar disgregación de la superficie. Recomendada en aquellos casos en los que se quiere reforzar la adherencia debido a las condiciones a las que va a estar sometido el sellador, fundamentalmente condiciones de inmersión permanente.

Así mismo se recomienda en aquellos sellados en los que el material presente un estado de posible disgregación con la finalidad de consolidar la superficie y mejorar la adherencia de los selladores.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto : Líquido

Tiempos de secado a 20°C y 55% H.R. : La aplicación del sellador se realizará después de pasados 30 ó 60 minutos de aplicada la imprimación.

Rendimiento Teórico: 50-100 gr/m², según la porosidad del material.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL:

Las superficies estarán perfectamente secas, limpias grasa, polvo y cualquier otro contaminante.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar a brocha o pincel sobre toda la superficie a sellar. Se pondrá especial atención en las caras internas de la junta para asegurar la correcta aplicación en las mismas. Transcurridos 30 – 60 minutos, se podrá aplicar el sellador que se vaya a emplear.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 80% o la temperatura del soporte esté a menos de 3° C por encima del punto de rocío.
- Comprobar, antes de aplicar el producto, la ausencia de humedad en el soporte.
- Uso exclusivo para consolidación y sellado en la aplicación sobre sustratos minerales que van a sellarse con masillas de poliuretano.

Después de utilizar el producto, debe cerrarse herméticamente el envase.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto dentro de los envases herméticamente cerrados a temperaturas entre 5 y 30°C. El producto así conservado, puede almacenarse al menos durante 18 meses.

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.

ED.2024/2