

PRODUIT N°.: 1516

PRIMER 1833

IMPRIMURE POUR SCELLEURS DE POLYURÉTHANE

DESCRIPTION:

Imprimure pénétrante et scelleure de surfaces poreuses, pour utiliser avec nos scelleurs de polyuréthane **SATECMAELASTIC PM 33 y SATECMAELASTIC P-400**. Son emploi permet améliorer l'adhérence sur la plus grande partie de matériels comme béton, marbre, pierre artificielle et naturelle, granit, mortier, etc.

CHAMP D'APPLICATION:

Comme imprimure scelleure poreuse où on peut trouver des phénomènes de migration du véhicule de la mastic. Elle est recommandée à ces cas où on veut renforcer l'adhérence dû aux conditions à qui est soumis le scelleur, fondamentalement des conditions d'immersion permanente.

Ainsi on recommande le produit à ces scelleurs où le matériel présente un état de possible désagrégation.

CARACTÉRISTIQUES:

Aspect	;	Liquide
Temps de séchage à 20°C et 55% H.R.	:	L'application du scelleur se réalisera après de passés 30 ou 60 minutes d'appliquée l'imprimure.
Rendement théorique:		50-100 gr./m ² , selon la porosité du matériel.

PRÉPARATION SUPERFICIELLE:

Les surfaces seront parfaitement sèches, propres de graisse, poudre et quelconque autre contaminant.

MODE D'EMPLOI:

Appliquer à brosse ou pinceau sur toute la surface à sceller. On aura spécial attention aux faces intérieurs de joint pour assurer la correcte application dans les mêmes. Après 30 – 60 minutes, on pourra appliquer le scelleur qui on veuille appliquer.

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES:

- Ne pas appliquer avec des températures inférieures à 5° C.
- Ne pas appliquer quand l'humidité relative soit supérieure au 80% ou la température du support soit au de 3° C au-dessus du point de rosée.
- Vérifier, avant d'appliquer le produit, l'absence d'humidité dans le support.

Après d'utiliser le produit, on doit fermer hermétiquement l'emballage.

PRÉSENTATION ET CONSERVATION:

En emballages métalliques de 0,5 y 1 Lt. Le produit doit se maintenir dans son emballage hermétiquement fermé, dans ces conditions on peut emmagasiner pendant au moins une année.

ED.2000/1