

Producto con la marca europea de conformidad **CE**

**PRODUCTO Nº.: 1709-B.
1710-G.
1711-R.
1712.V.**

TECMA PAINT® AS

PINTURA ACRILICA PARA SUELOS

DESCRIPCION:

Recubrimiento formulado en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos resistentes a exterior.

TECMA PAINT® AS posee resistencia al agua y los álcalis. Es fácil de aplicar y posee un rápido secado.

CARACTERISTICAS:

Naturaleza	Dispersión acrílica
Diluyente	Agua
Aplicación	Brocha, rodillo
Temperatura de aplicación	de +10 a +35 °C
Tiempo de secado superficial (EN ISO 1517)	1 hora
Rendimiento*	6 m ² /kg a 50 µm de espesor de película seca
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1/-2) (Barrera de aire equivalente)	S _D < 5 metros Clase I (EN 1504-2) Permeable al vapor de agua
Permeabilidad al agua (EN 1062-3)	< 0,1 kg/ m ² .h ^{0,5} Impermeable al agua (EN 1504-2)
Adherencia sobre soporte de hormigón (EN 1542)	2,5 MPa(A:Y/Z:50%:50%)
Sustancias peligrosas (EN 1504-2)	Conforme con el apartado 5.3 de la norma EN 1504-2
Colores	Consultar carta de colores

*El rendimiento práctico dependerá de la porosidad y rugosidad del soporte, espesores aplicados, dilución de la pintura, método de la aplicación, condiciones ambientales, etc.

ACREDITACIONES:

Producto con la marca europea de conformidad CE: producto conforme con la norma europea **EN 1504-2** y la **Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción**

CAMPO DE APLICACION:

TECMA PAINT® AS está recomendado para el pintado de pistas deportivas y suelos de cemento u hormigón que no requieran grandes exigencias mecánicas o químicas.

PREPARACION SUPERFICIAL:

Las superficies han de estar secas y limpias de aceite, grasas o cualquier otro contaminante. Las superficies poco porosas y sin rugosidad, deberán desbastarse por medios mecánicos o por ataque químico con nuestro **DESCA 2F**, enjuagando después con abundante agua hasta la eliminación total del producto. Asegurarse que después del tratamiento químico de la superficie, ésta no se disgregue o pierda coherencia debido a la existencia de sales disueltas en la superficie tratada.

MODO DE EMPLEO:

Una vez realizada la preparación superficial, aplíquese la primera mano diluida con un 15-20% de agua, para permitir que la pintura penetre en los poros del soporte y adquiera un buen anclaje.

Después de transcurridas 4 ó 6 horas, aplíquese la segunda mano sin diluir o con una mínima dilución.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- No aplicar con temperaturas por debajo de 10°C, ni humedad relativa superior al 85%.
- No aplicar si se prevén lluvias antes del secado de la pintura.
- En el pintado de pistas deportivas con pavimentos discontinuos, los rendimientos se reducirán debido a la gran porosidad del pavimento y a que éste se constituye de multitud de partículas de árido que exhiben varias caras que necesitan ser recubiertas para conseguir una aplicación uniforme.

PRESENTACION:

En envases de plástico de 10 y 25 kg. neto.

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.

TECMA PAINT® AS es una marca registrada, propiedad de Industrias Químicas Satecma® S.A.

ED.2009/3