

PRODUIT N°.: 1.714

## TECMA PAINT® BTA

### PEINTURE ASPHALTIQUE

#### CARACTÉRISTIQUES:

Recouvrement à base d'asphalte en solution, pour la protection contre l'humidité des paraments et parois en ciment ou en béton, toles, citernes, éléments métalliques, etc., qui seront enterrés.

#### PROPRIÉTÉS:

Par sa faible viscosité, ce recouvrement peut s'appliquer à la broche, au rouleau ou airless, obtenant ainsi une surface continue.

Un personnel non spécialisé peut faire l'application.

S'utilise à froid sans nécessité de le chauffer.

Résiste bien à la température: peut supporter 60° C.

Durée de séchage: 24 heures.

Rendement: 4 - 5m<sup>2</sup>/Lt.

Diluant: **TECMA SOL BTA.**

#### PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces doivent être sèches et sans graisse, huile, poussière, sable ni autre agent polluant. La coulure de chaux doit être enlevée.

Sur des surfaces en acier, donner une rugosité au support par coulée avec un abrasif, rabotage mécanique, polissage au papier verre, etc. ce qui augmentera l'adhérence du support.

## MODE D'EMPLOI:

Sur des supports plus poreux, diluer une première couche jusqu'à 15% de notre **TECMA SOL BTA**, pour permettre au recouvrement de pénétrer le support. Dès que la première couche est sèche, après 24 heures, appliquer la seconde sans diluer.

## RECOMMANDATIONS SPÉCIALES:

- Ne pas appliquer par temps de neige ou de pluie fine.
- Ne pas appliquer par températures inférieures à 5° C.

## PRÉCAUTIONS:

- Maintenir une ventilation pendant l'application du produit.
- Ne pas exposer à une flamme ni à une source de chaleur. Le produit liquide est inflammable.
- Pour les applications au pistolet, utiliser des masques adéquates.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.

## PRÉSENTATION:

Bidons métalliques de 25 kgs.

ED.1999/1