SATECMA
INDUSTRIAS QUÍMICAS

PRODUIT Nº : 1.779A

TECMA PAINT® ECOPOX

PEINTURE EPOXI À L'EAU

DESCRIPTION:

Peinture epoxi à l'eau pour la protection de surfaces, avec une excellente résistance aux lavages, huiles, graisses et solutions aqueuses, au impact et à l'abrasion. C'est un recouvrement à diluer dans l'eau, avec absence d'odeurs et émanations nocives, très appropriée pour le peint de sols et parois aux lieux où il ne soit pas recommandable l'utilisation de disolvents.

CHAMP D'APPLICATION:

Comme recouvrement de parois et sols à des hôpitals, salles de traite, laiteries, fabriques de produits alimentaires, industrie alimentaire, écoles, universités, résidences pour vieillards, restaurants, etc.

DONES TECHNIQUES:

Nature	:	Epoxi
Aspect	:	Brillant
Nº Composants	:	Deux. Base et Catalyseur.
Proportions du mélange	:	4,64 parties en poids de Base, 1 partie en poids de catalyseur.
Vie utile du mélange	:	2 Heures à 20 ºC
Temps de séchage à 20ºC et 55% H.R.	:	Tact - 2 heures Dur - 16 heures Repeint - 8 heures minimum, 4 jours maximum.
Endurci total		7 jours
Diluant	:	Eau
Méthode d'application	:	Brosse, rouleau, pistolet
Rendement théorique	:	7 $m^{2/}$kg. à 50 microns d'épaisseur de pellicule sèche

PRÉPARATION SUPERFICIELLE:

Les surfaces doivent être sèches et propres de graisse, huile, poudre, laitance lâchée, etc.

Aux surfaces de ciment ou béton, on doit permettre la prise totale des mêmes et ne pas peindre jusqu'au moins 28 jours d'avoir appliqué le béton ou le ciment. Les surfaces sans rugosité ni porosité, doivent s'ébaucher au moyens mécaniques ou par attaque chimique avec notre produit **DESCA 2F.** Après, rincer avec de l'eau abondante pour éliminer tout le reste du produit.

Nos informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es

Les surfaces en fer ou en acier, doivent être préalablement traitées avec une imprimure epoxi ou une autre imprimure compatible comme **TECMA PAINT® OX.**

MODE D'EMPLOI:

Brasser le contenu de l'emballage du composant Base. Ajouter lentement et à une continue agitation, le contenu de l'emballage du Catalyseur. Continuer à brasser jusque totale homogénéisation.
À supports de béton et ciment, on appliquera la première main diluée avec un 10-15% de l'eau, selon la porosité du support.
Après d'au moins 8 heures, à 20º C, on appliquera la deuxième main sans diluer.

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES :

- À supports de ciment et béton, on doit attendre au pris total des mêmes avant d'appliquer **TECMA PAINT® ECOPOX**.
- Ne pas appliquer avec des températures inférieures à 15 ºC.
- Ne pas appliquer avec d'humidité relative supérieure au 80 %, ni quand la température de la surface soit moindre de 3ºC par dessus du points de rosée.

MAGASINAGE:

Conserver en endroits protégés des gelées. Le magasinage aux emballages originales fermés sera de 1 année.

PRÉSENTATION:

En conjoints de 12 et 24 kilos net (base + catalyseur) predosés pour son emploi.

COULEURS:

Blanc 1000, Gris 101, Rouge 102 et Vert 105 de notre Carte de Couleurs.

BÉNÉFICES

*** Haute protection des surfaces peintes.**
*** Nulle émanation de composés nocifs pour l'environnement.**
*** Totalement inodore, il n'est pas nécessaire le délogement de locaux.**

TECMA PAINT® ECOPOX est une marque régistrée, propriété d'Industrias Químicas Satecma®,S.A.

ED.1996/1

Nos informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es