SATECMA
INDUSTRIAS QUÍMICAS

PRODUIT Nº. : 3157

BENTONITA G.B.

CORDON EXPANSIF COMPOSÉ DE BENTONITE ET CAOUTCHOUC BUTYLE POUR L'IMPERMÉABILISATION DE CONSTRUCTION

CARACTÉRISTIQUES:

BENTONITA G.B. est une jointe de gomme butylique et bentonite hydrophile pour l'imperméabilisation de jointes de construction.

Il peut être usé en ambiances chimiquement agressifs.

DONNÉES TECHNIQUES:

La jointe est composée du 75% de bentonite sodique naturel et 25% de gomme butylique.

- Couleur: Noir
- Densité: 1,4 – 1,5 g/cm^3
- Expansion: minimum 400% du volume sec
- Température d'application: parmi –15 ºC et +50 ºC
- Résistance à la pression hydrostatique: 8 bar

FONCTIONNEMENT:

Pendant le durcissement du béton, on peut se produire petites crevasses et ouvertures aux jointes de construction aux quels peut pénétrer eau. Au contact avec l'eau le ruban s'étendre jusqu'au 400% respect au volume initial et cela proportionne une excellente imperméabilisation de sorte qu'on imperméabilise les cavités et crevasses capillaires de forme optime.

MODE D'EMPLOI:

Calculer la quantité nécessaire selon le longueur de jointe de construction. Tenir compte qui est recommandable superposer le ruban 10 cm. des deux côtés.

BENTONITA G.B. fonctionne d'une façon optime si on suive les suivantes normes d'application:

- Il est recommandable que le béton soit sec, uni, et sans poudre. Éliminer la poussière, la saleté et les particules souples avec un rabot.
- Les possibles irrégularités aux parts horizontales peuvent s'égaler avec un mastic de polyuréthane.
- Le ruban s'applique au centre de la jointe, en laissant un espace libre d'à peu près 8 cm, tant à l'armature intérieure comme extérieure, pour pouvoir absorber bien la pression pendant l'expansion.
- On recommande clouer **BENTONITA G.B.** chaque 30 cm comme ancrage additionnel. De ce mode le ruban restera à son lieur quand on applique le béton.

Nos informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es

IMPORTANT: Il est nécessaire unir bien les deux extrêmes du rouleau ou superposer à peu près 10 cm au minimum.

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES:

- Le produit ne devra jamais rester au contact avec l'eau
- Maintenir au lieu frais et sec dans son emballage original.

PRÉSENTATION:

On fourni **BENTONITA G.B.** à rouleaux de 5 m (20 x 10 mm). Les rouleaux se présentent aux boîtes de 10 unités.

ED.2006/1

Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es