SATECMA
INDUSTRIAS QUÍMICAS

PRODUIT Nº.: 4.000

TECMA ELAST V-97
REVÊTEMENT ÉLASTIQUE

DESCRIPTION:

TECMA ELAST V-97 est un revêtement élastique à base de terpolimères styrène-acriliques, qui offre une grande élasticité et qui est imperméable à l'eau. La membrane qui se forme devient imperméable, et permet d'absorber les rallongements et retractions typiques à caractère termique ou mécanique qui peuvent apparaître dans les terrasses et les toitures.

CHAMP D'APPLICATION:

Comme membrane imperméabilisante pour des terrasses, toitures, joints ente toits et parements verticaux, plaques en fibrociment, etc.

Ne pas applicable sur de surfaces au contact permanent avec de l'eau ou dans des imperméabilisations pour être pavées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Nature	:	Estyrène acrilique
Aspect	:	Dispersion tyxotropique
Application	:	Rouleau ou brosse
Temps de séchage à 20ºc et 55% HR (repeindre)	:	3 heures (toucher); 12 heures
Diluant	:	Eau
Consommation recommandée	:	2 - 2,5 Kg/m^2
Couleurs	:	Blanc, Gris, Rouge

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces doivent être sèches et libres de graisse, huile, particules mal adhérées, poussière et autres contaminants. La surface doit avoir une certaine rugosité et porosité pour permettre une bonne adhérence du recouvrement; les surfaces peu poreuses ou peu rugueusses devront être dégrossies mécaniquement.

Nos Informations et recommandations s'entendent sans aucun compromis légal. Le client devra tester sous sa propre Responsabilité la convenance des produits avec les fins prévues
Avenue la fundicion 69 - Pol Ind Santa Ana -A3, Km 28522 15 Rivas Vaciamadrid- Madrid Espagne
Tel.: 916 664 711 - Fax.: 916 664 311 - www.satecma.es - correo@satecma.es

MODE D'EMPLOI:

Avant l'application il faut remuer le contenu du bidon.

Appliquer une première couche diluée avec 15% d'eau pour permettre au produit de pénétrer dans le support. Après, appliquer les couches suivantes croisées sans dilution du produit.

Pour les points singulières et points de rencontre de sole avec parement vertical, il est recommandé de poser notre VELO DE REFUERZO P.P., imprégnant la première couche pour fixer au support.

De la même forme, on peut réaliser toute l'imperméabilisation, si on souhaite une plus grande résistance au poinçonnement et aux traces de pas.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Ne pas appliquer avec temperatures en desous de 12ºC.
- Ne pas appliquer avec humidité en dessus de 80%
- Ne pas appliquer le produit si l'on a prévu de la pluie o des gelées dans les 6 heures suivantes à l'application
- Laver les ustensiles, employés dans l'application, avec de l'eau.

PRÉSENTATION ET CONSERVATION:

TECMA ELAST V-97 est presenté dans des bidons en plastique, de 25 Kg. Le produit peut être conservé dans un endroit frais et protegé contre les gelées, dans les conteneurs originaux, pendant un an et protégé des hautes températures.

ED.2001/2