

PRODUIT N°.: 4.108

## TECMA PAINT BITUM CAUCHO

### ÉMULSIÓN BITUMINEUSE AVEC LATEX

#### DESCRIPTION:

Émulsion bitumineuse de caractère anionique modifiée avec latex, formulée pour l'imperméabilisation et protection contre l'humidité à parements verticales qui vont être enterrés. De même le produit s'emploie comme enduit de surface qui postérieurement vont recevoir un traitement à base de produits en asphalte. Il accomplit la norme UNE 104-231 (type EB).

Grâce à la modification avec latex, on réussit une pellicule, plus flexible et plus résistante à l'eau et à dilutions d'acides et bases faibles.

#### CARACTÉRISTIQUES:

Aspect : Pâteux de couleur brun obscur

Viscosité à 20°C ( Brookfield

RTV fuseau 5, 100 rpm : 10-30 poises

Densité relative à 20° C : 1,1 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>

Temps de séchage à 23°C et 55%H.R. : 24 horas

Bonne adhérence à surfaces humides et sèches

Il n'est pas inflammable

La pellicule formée est imperméable, le produit ne se crevasse pas avec le froid ni la chaleur, il est très flexible et supporte l'eau saline.

#### CHAMPS D'APPLICATION:

Traitements contre humidités et imperméabilisation à parements verticales, murs et toutes ces surfaces qui soient enterrées, murs de contention. Enduit de surfaces qui postérieurement soient traités avec lames ou produits en asphalte. Imprégnation de géotextiles, mailles, voiles en verre, etc.

#### MODE D'EMPLOI:

L'application de **TECMA PAINT BITUM CAUCHO**, peut se faire à brosse, robot, rouleau ou pistolet airless.

La surface doit être propre de quiconque matière étrange, poudre, sable, etc. Il peut s'appliquer sur surfaces humides mais sans accumulation d'eau. À applications sur supports très absorbants ou au temps très chauds, il est recommandable mouiller la surface, sans inonder, pour éviter que l'eau de l'émulsion s'évapore rapidement et ne forme pas une pellicule uniforme.

Il est recommandable, aux travaux d'imperméabilisation, l'application de plusieurs couches jusqu'à obtenir une consommation de 1 k/m<sup>2</sup>, avant d'appliquer la suivante couche, il est nécessaire que soit sèche l'antérieure.

Si on l'emploi comme enduit pour produits en asphalte, on diluera avec 10-20% de l'eau, en réalisant une application uniforme pour que le produit sature tous les pores de la surface.

### RECOMMANDATIONS SPÉCIALES:

Appliquer avec températures comprise entre les 5 et 30° C.

Ne pas appliquer quand il menace de pluie.

Le nettoyage des ustensiles doit se réaliser avec l'eau avant que l'émulsion soit sèche.

Remuer le produit avant de son emploi jusque l'homogénéisation du même.

### CONSERVACIÓN ET PRÉSENTATION:

Emmagasiner à température de l'ambiance, entre 5 et 30° C, protégé des gelées.

**TECMA PAINT BITUM CAUCHO** se présente à emballages métalliques de 25 kg.