

PRODUIT N° :4216

## TECMA PAINT® SILICATOS

### REVÊTEMENT MINÉRAL POUR FAÇADES

#### DESCRIPTION:

**TECMA PAINT® SILICATOS** est un revêtement à base de silicates minéraux qui offre une protection naturelle et hautement durable aux matériaux sur lesquels on applique le produit. Le produit est dessiné pour qu'il colle fortement au matériel sur lequel on applique le produit, passe à former part de lui-même et lui permet de respirer grâce à sa haute transpiration. Son aspect permet d'obtenir des surfaces peintes avec un aspect totalement naturel.

#### CARACTÉRISTIQUES:

Nature	: Minéral
Adhérence	: Parfaite sur une grande variété de supports.
Diluant	: Eau
Rendement	: 3 – 4 m <sup>2</sup> /kg à plusieurs couches
Application	: Brosse ou rouleau
Temps de séchage à 20°C et 55%H.R	: 1 heure au tact - 12 heures repeint
Couleurs	: Blanc, Crème baie, Jaune Sahara, Ocre Toledo, Saumon Pâle.

#### PROPRIÉTÉS:

Excellente adhérence sur une grande variété de substrats, passant à former part d'eux.  
Excellente perméabilité au vapeur d'eau  
Il n'est pas attaqué par champignons ni algues.  
Application simple par méthodes conventionnelles.  
Résistant à l'eau et au vieillissement

#### CHAMP D'APPLICATION:

Protection de façades de béton, mortier de chaux ou ciment, brique, plâtre, etc.  
L'absence totale de solvants organiques et d'odeurs, permet son application à l'intérieur.

#### PRÉPARATION SUPERFICIELLE:

Les surfaces doivent être sèches et propres de graisse, huile, particules mal adhérentes, poussière ou quelconque autre contaminant. La laitance doit s'éliminer par dégrossissage mécanique ou par attaque avec notre produit **DESCA-2F**. Rincer après avec de l'eau abondante. La surface doit présenter certaine rugosité et porosité pour

permettre une bonne adhérence du recouvrement.

## MODE D'EMPLOI:

L'application sur replâtrages de mortier neufs, a besoin d'un temps d'attente de 3-4 semaines avant de peindre. À surfaces peintes avec chaux, on devra éliminer celle-ci avec un brosse et appliquer préalablement une couche de **TECMASIL PRIMER** rabaissée avec un 50% de l'eau. À surfaces en plâtre, on appliquera préalablement une couche d'**IMPRIMACION A**, avant d'appliquer **TECMA PAINT SILICATOS**.

D'une forme général, il est recommandable appliquer une couche de **TECMASIL PRIMER** diluée avec un 50% de l'eau sur surfaces en mortier de chaux ou ciment, béton, replâtrages de ciment, brique, etc, puisque de cette forme on régularise l'absorption et on renforce les surfaces. À surfaces avec absorption périodique, on peut appliquer **TECMA PAINT SILICATOS** directement.

Comme couche scelleure, on peut aussi appliquer une imprimure formée avec 1 part de **TECMA PAINT SILICATOS**, 1 part de **TECMASIL PRIMER** et 1 part de l'eau. De cette forme on régularisera l'absorption et on couvrira la surface.

À surfaces peintes avec des peintures plastiques ou acryliques, l'application doit se réaliser une fois qu'on a éliminée toute la peinture mal adhérente.

## RECOMMANDATIONS SPÉCIALES:

- Les surfaces doivent se protéger des éclaboussures du produit. Il faut avoir un spécial soigné avec le verre, céramique, pierre naturelle, laqués, surfaces métalliques, etc. Les éclaboussures s'élimineront immédiatement avec de l'eau.
- Le nettoyage d'ustensiles se réalisera immédiatement avec de l'eau.
- Bien que l'application peut se réaliser avec les surfaces légèrement humides, on procurera qu'il n'existe un excès d'humidité sur elles.
- L'endurci total de la pellicule appliquée se produit après de 20 jours d'appliquée le produit.
- Ne pas appliquer avec températures au-dessous de 10°C.

## PRÉSENTATION ET EMMAGASINAGE:

**TECMA PAINT SILICATOS** se présente à emballages en plastique de 10 et 25 kg. Le produit s'emmagasinerà à lieu frais et protégé des gelées sans exposer à hautes températures.

ED.2002/1